

## ANLAGE 4

### »Magazinkartei« – Dokumentationen der im Museum für Ur- und Frühgeschichte Weimar restaurierten Bronzen aus der Antikensammlung (1964/1965)<sup>3582</sup>

| Inv. Nr. (vermerkt) | Inv. Nr. (identifiziert) | Bezeichnung <sup>3583</sup>  | Angaben zur Bearbeitung <sup>3584</sup>   | Foto Nr. <sup>3585</sup> | Restaurator |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 31585               | 31585                    | Fibel                        | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlack-überzug.  | 52/3/15<br>52/8/12       | Emmerling   |
| 31591               | 31591                    | Dolch                        | Krefting'sches Verfahren (passiv 2,5 % NaOH) poliert, entwässert in Spiritus, mit Silikonlack überzogen.  | 38/11/28.30<br>39/1/4    | Bosse       |
| 31592               | 31592                    | Messerklinge                 | Verfahren nach Touvenin, Aceton, Infrarot-Trocknung, poliert, geklebt und ergänzt mit Piacoll K2MM, Vaseline.   | 53/13/64.88              | Walther     |
| 53                  | 31595                    | Brustplatte                  | In Spiritus gereinigt und Verkrustungen unter fließendem Wasser abgebürstet. Chelaplex III. Elektrolytisch in Natronlauge. Poliert, entfettet, neutralisiert, entwässert, Infrarot, Silikonlack.  | 36/10/26<br>41/7/11      | Emmerling   |
| 31604               | 31604                    | Brustplatte                  | In Spiritus gereinigt u. Verkrustungen unter fließendem Wasser abgebürstet. Elektrolytisch in Natronlauge. Sekundäre Kupferauflagerung mechanisch entfernt. Unter fließend. Wasser gebürstet. Poliert, neutralisiert, Infrarot. Obere kleine Scheibe mit Akemi leicht angeheftet, Silikonlack.<br><u>Farbunterschiede durch verschiedenartige Zusammensetzung der Bronze bedingt.</u> | 36/10/25<br>41/7/6.8     | Emmerling   |
| ohne                | evtl. 32957              | Zwei ineinandergefügte Ringe | Verfahren nach Touvenin, Aceton, Infrarottrocknung, poliert, Vaseline.  | 54/1/1.72                | Walther     |
| 3085                | evtl. 33114              | <i>Rotellenkanne</i>         | Ergänzte Teile entfernt, mechanisch Patina entfernt. Nach »Thouvenin« entsalzen. Trocken abgebürstet. Mit Akemi fehlende Teile ergänzt, von innen kaschiert. Mit Siliconlack-Goldbronze eingetönt. Überzug: Silikonlack.  | Fotolabor                | unleserlich |
| 1150                | Fr. 1150                 | Schwert mit Scheide          | Mechanisch und mit Spiritus gereinigt, Infrarot-Trocknung, poliert, Vaseline: Schwertschwertspitze und Scheidenfuß angelötet.   | 54/4/56<br>60/10/12      | Walther     |
| 6326, 2             | Misc. 6326, A2           | Kardiophylax                 | Mechanisch gereinigt; Spiritus; Verfahren nach Touvenin, Infrarot-Trocknung; geklebt und ergänzt mit Piacoll K2MM, mit Schutzwachs überzogen.   | 56/2/64<br>56/9/54.56    | Walther     |
| 6326/3. Corneto 3   | Misc. 6326, A3           | Lanzenspitze                 | Elektrolytische Natronlauge, poliert, Alkohol-Bad, trocknen unter Infrarot, Tränken in Geisellack, Überzug: Silikonlack.  | 43/5/68                  | Stahl       |
| Corneto 6           | Misc. 6326, A6           | Beil                         | Chelaplex III, mit Spiritus entwässert, mit Geisellack getränkt, mit Orion-Kleber ergänzt, Silikonlacküberzug<br>Gefährdetes Objekt!  | 51/9/88<br>52/5/50       | Emmerling   |
| Nr. 8               | Misc. 6326, A8           | Armreif                      | Verfahren nach Touvenin, mit Vaseline überzogen.  | 51/10/16<br>52/6/36      | Emmerling   |
| Corneto 9           | Misc. 6326, A9           | Armreif                      | Chlorprobe, Patina entfernt nach Krefting, neutralisiert, entwässert, Infrarottrocknung, poliert, entfettet u. mit Silikonlack überzogen.<br>(Das Stück zeigt ein außerordentlich starkes Oxidationsbestreben.)   | 32/10/14<br>35/9/6       | Emmerling   |

<sup>3582</sup> Vgl. Magazinkartei.

<sup>3583</sup> Kursive Angaben entsprechen dem Wortlaut auf der Magazinkartei für nicht oder nur hiermit verifizierte Bezeichnungen.

<sup>3584</sup> Die Angaben folgen dem Wortlaut auf der Magazinkartei.

<sup>3585</sup> Die erstgenannten Signaturen beziehen sich auf Kleinbildnegative vom Zustand vor der Restaurierung; die zweiten auf Negative vom Zustand nach der Bearbeitung.

| Inv. Nr. (vermerkt)                                     | Inv. Nr. (identifiziert)   | Bezeichnung <sup>3583</sup>          | Angaben zur Bearbeitung <sup>3584</sup>   | Foto Nr. <sup>3585</sup> | Restaurator |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 6326, 10. 6326, 11                                      | Misc. 6326, A10 u. A11   | Armreifen                            | Verfahren nach Touvenin, Aceton, Infrarot-Trocknung, poliert, Vaseline.   | 54/3/58.81               | Walther     |
| Corneto 12  | Misc. 6326, A12  | Armreif                              | Chelaplex III, mit Spiritus entwässert, Infrarottrocknung, mit Orion-Kleber ergänzt, Silikonlacküberzug.<br>Gefährdetes Objekt! | 51/8/82<br>52/5/48       | Emmerling   |
| Misc 6326 13  | Misc. 6326, A13  | Armreif                              | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.  | 54/11/2<br>55/10/50      | Höhne       |
| Corneto 17  | Misc. 6326, A17  | Messer                               | Chelaplex III, mit Spiritus entwässert, Infrarottrocknung Orion-Kleber ergänzt, mit Silikonlack überzogen.                      | 51/8/80<br>52/6/44       | Emmerling   |
| 713x  | Misc. 6326, A24  | Kahnfibel                            | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonüberzug.   | 52/2/31<br>52/7/23       | Emmerling   |
| 715x  | Misc. 6326, A25 u. A26   | zwei Dragofibeln                     | Chelaplex III, Infrarottrocknung, mit Silikonlack überzogen.  | 52/3/21<br>52/8/16       | Emmerling   |
| 716x  | Misc. 6326, A30  | Tierbügelfibel                       | Behandlung durch Touvenin, Vaselineüberzug.   | 54/11/6<br>55/11/40      | Höhne       |
| 717x  | Misc. 6326, A31  | Tierbügelfibel                       | Behandlung durch Touvenin, Vaselineüberzug.   | 54/8/18<br>54/12/74      | Höhne       |
| 6326, 51  | Misc. 6326, A51  | Griff eines Gefäßes                  | Verfahren nach Touvenin, mit Vaseline überzogen.  | 52/4/5.7<br>52/6/38      | Emmerling   |
| 6326, 64  | Misc. 6326, A64  | Gefäßfuß                             | Behandlung nach Touvenin  | 54/8/14<br>55/7/58       | Höhne       |
| 2326/65. 2326/66  | Misc. 6326, A65 u. A66   | durchbrochene Scheiben               | Verfahren nach Touvenin, mit Vaseline überzogen.  | 51/10/18<br>52/7/32      | Emmerling   |
|   |  | 2 Armbrustfibeln mit Kette verbunden | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlacküberzug.   | 52/2/33<br>52/7/26       | Emmerling   |
| 7981  | Misc. 7981   | Fibel                                | Krefting aktiv, mech. geschliffen, Ammoniak behandelt, Spiritus, entwässert. Silikonlack.                                       |                          | Zumpe       |
| 7982  | Misc. 7982   | Fibel                                | Chelaplex III, mit Spiritus entwässert, Infrarottrocknung, mit Silikonlack überzogen.<br>Gefährdetes Objekt!                    | 51/8/76<br>52/9/90       | Emmerling   |
| 7984  |  | Fibel mit breitem Ring               | Mechanisch gereinigt, Chelaplex III, Infrarot, mit Piacoll geklebt u. ergänzt, mit Silikonlack überzogen.                       | 56/2/11<br>56/3/50       | Emmerling   |
| 7986 b. 7986, Misc. 8655. 8655<br>2 Objekte ohne Nummer | 32753; Fr. 355; Misc. 7986. 8655   | 6 diverse Bronzefibeln               | 8655: Chelaplex, Infrarot, mech., Silikonlack. Die anderen nach Touvenin behandelt, Vaseline, poliert.                          | 56/2/7<br>65/3/54        | Emmerling   |
| Misc. 7987 a  | Misc. 7987 a   | Fibel                                | Nach Thouvenin, poliert, Vaseline.  | 51/11/51<br>52/8/18      | Emmerling   |
| 7988  | Misc. 7988<br>Nr. laut Inventar:<br>Konvolut diverser<br>Fibeln (13 erhalten),<br>eine hiervon | Plattenfibeln mit Quersteg           | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlacküberzug.   | 52/3/11<br>52/8/20       | Emmerling   |
| 7988  | Misc. 7988<br>Nr. laut Inventar:<br>Konvolut diverser<br>Fibeln (13 erhalten),<br>eine hiervon | Plattenfibeln mittlere Scheibe       | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlacküberzug.   | 52/3/17<br>52/8/24       | Emmerling   |
| 7988  | Misc. 7988<br>Nr. laut Inventar:<br>Konvolut diverser<br>Fibeln (13 erhalten)<br>eine hiervon  | Plattenfibeln mit kleiner Scheibe    | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlacküberzug.   | 52/3/13<br>52/13/39      | Emmerling   |
| 7988 ?  | Misc. 7988<br>Nr. laut Inventar:<br>Konvolut diverser<br>Fibeln (13 erhalten),<br>eine hiervon | Plattenfibeln große Scheibe          | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlacküberzug.   | 52/4/9<br>52/13/37       | Emmerling   |
| Misc. 7988  |  | Fibel                                | Chelaplex III, Infrarottrocknung, Silikonlacküberzug.   | 52/1/41<br>52/10/79      | Emmerling   |

| Inv. Nr. (vermerkt)                    | Inv. Nr. (identifiziert)   | Bezeichnung <sup>3583</sup>                        | Angaben zur Bearbeitung <sup>3584</sup>                                 | Foto Nr. <sup>3585</sup> | Restaurator |
|--|--|--|---|--------------------------|-------------|
| 7988                                   | Misc. 7988<br>Nr. laut Inventar:<br>Konvolut diverser<br>Fibeln (13 erhalten)<br>acht hiervon  | 8 <i>Bronzefibeln</i>                              | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/7/2<br>54/13/48       | Höhne       |
| 7988                                   | Misc. 7988<br>Nr. laut Inventar:<br>Konvolut diverser<br>Fibeln (13 erhalten),<br>eine hiervon | 2 <i>Fibelfragmente</i>                            | Verfahren nach Touvenin, Aceton, Infrarot-Trocknung, poliert, Vaseline. | 54/2/74.89               | Walther     |
| 7989                                   | Misc. 7989   | sitzender Löwengreif                               | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/11/8<br>55/7/62       | Höhne       |
| 7990                                   | Misc. 7990   | Fibel  | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/8/24<br>54/12/68      | Höhne       |
| Misc. 8656<br>Misc. 8657<br>Misc. 8658 | Misc. 8656. 8657.<br>8658  | Kahnfibeln   | Verfahren nach Thouvenin, mit Vaseline überzogen.                       | 52/1/43<br>52/7/28       | Emmerling   |
| 8659                                   | Misc. 8659   | Fibel  | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/8/20<br>54/13/45      | Höhne       |
| 8660                                   | Misc. 8660   | Fibel  | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/8/22<br>54/12/64      | Höhne       |
| 8661 stimmt nicht<br>evtl. 8663        | Misc. 8663   | Fibel  | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/9/26<br>54/12/66      | Höhne       |
| 8662 stimmt nicht                      |  | <i>kl. Bronzefibel</i>                             | Behandlung nach Touvenin, Vaselineüberzug.                              | 54/9/29<br>54/10/58      | Höhne       |
| 8663                                   |  | 3 <i>Fibelfragmente</i> , 3<br><i>kleine Ringe</i> | Verfahren nach Touvenin, mit Vaseline überzogen.                        | 51/13/63<br>52/12/29     | Emmerling   |
|  |  | <i>kl. Bogenfibeln</i>                             | Chelaplex III, mech. Behandlung, Silikonüberzuglack.                    | 54/9/70                  | Höhne       |
| Misc. 8669                             | Misc. 8669   | Stockknopf   | Behandlung nach Touvenin.   | 54/9/30<br>55/7/60       | Höhne       |
| 8670                                   | Misc. 8670   | Fragment von Gürtelöse bzw. -haken                 | Touvenin mit Vaseline überzogen.  | 51/13/59<br>53/1/47      | Emmerling   |